

## SEMILAVORATI PLASTICI - TONDI

### GOMMA SBR



**MATERIALE:** SBR

**PRODUZIONE:** Estrusione

**UNITA' DI MISURA:** Kg

**COLORE:** Nero

**DENSITA':** 1,2 ±0,05 g/cm<sup>3</sup>

**DUREZZA:** 80 ± 5 ShA

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** da -45°C a +100°C

**DESCRIZIONE:** Estrusi in gomma piena con elevata durezza particolarmente indicati ad essere lavorati e rettificati con macchine automatiche.

**APPLICAZIONI:** Guarnizioni - tamponi antivibranti - supporti anelli di tenuta.

Ø EST	Peso	Codice
mm	Kg/m	
20	0,47	BAG020
25	0,7	BAG025
30	1,07	BAG030
35	1,25	BAG035
40	1,89	BAG040
45	2,39	BAG045
50	2,94	BAG050
60	4,25	BAG060
70	5,77	BAG070
80	7,53	BAG080
100	1,77	BAG0100

