LASTRE PER GUARNIZIONI
GUARNITAL FLEXOID

UNITA' DI MISURA: Mq

DATI TECNICI:
Colore: Beige
Temperatura d'esercizio: da -30°C a +120°C
Compressibilità a 70kg/cm2 (1000psi): 25-40%
Recupero elastico: min.40%
Resistenza alla trazione trsversale (2000psi): min.13,79 MN/m2

IMPIEGO: Il Flexoid è prodotto in rotolo ed è a base di fibre cellulosiche impregnate con gelatine plasticizzate.
Per Il suo favorevole rapporto costo-prestazioni è utilizzato da importanti costruttori motoristici al primo montaggio. Prodotto ideale per guarnizioni di tenuta di carter, carburatori, pompe benzina, pompe olio, coperchi di chiusura, termostati e pompe acqua raffreddamento, gruppi di trasmissione, cambi, scatole guida, differenziali ecc.

Variazione di peso dopo 22h da 21°C a 30°C in olio motore ASTM3: max.15%
Variazione di spessore dopo 22h da 21°C a 30°C in olio motore ASTM3: max.5%
Variazione di peso dopo 22h da 21°C a 30°C in benzina ASTM B: max.15%
Variazione di spessore dopo 22h da 21°C a 30°C in benzina ASTM B: max.5%
Variazione di peso dopo 22h da 21°C a 30°C in acqua distillata: max.90%
Variazione di spessore dopo 22h da 21°C a 30°C in acqua distillata: max.30%

Spessore mm	Codice
0,2	GU02
0,3	GU03
0,5	GU05
0,8	GU08
1	GU1
1.5	GU1.5
2	GU2